

Fiche technique

Nylatec Slide Pro

Propriétés général			
Désignation du matière	Nylatec Slide Pro		
Couleur(s) du matière	gris		
Groupe de matière première	PA 6 Polyamide 6		
Poids moléculaire (masse molaire moyenne)	-		
Propriétés mécaniques			
	Unité	Méthode d'essai	Valeur
Densité	g/cm ³	DIN EN ISO 1183	1,14
Module de traction	MPa	DIN EN ISO 527	> 16
Dureté Shore D, 15s - valeur	Skala D	DIN EN ISO 868	-
Dureté à la bille, 30s - valeur	MPa	DIN ISO 2039 Teil 1	155
Traction à la rupture	MPa	DIN EN ISO 527	125
Allongement à la rupture	%	DIN EN ISO 527	40
Module d'élasticité	MPa	DIN EN ISO 527	3100
Résistance au chocs (Charpy)	kJ/m ²	DIN EN ISO 179	> 4
Résistance à l'usure	%	slurry à base de sable	-
Coefficient de frottement (à l'acier)	μ		≤ 0,15
Propriétés thermiques			
	Unité	Méthode d'essai	Valeur
Stabilité dimensionnelle à chaud	°C	DIN 53461	-
Température de ramollissement Vicat	°C	DIN EN ISO 306	-
Température de fusion des cristallites	°C	DIN EN ISO 11357	215
Conductibilité thermique à 23°C	W / (K * m)	DIN 52612	0,23
Chaleur spécifique à 23°C	kJ / (K * Kg)		1,7
Coefficient de dilatation linéaire à 23°C	10 ⁻⁵ * (1/K)	DIN ISO 11359	< 7
Tenue à la flamme		UL 94	HB
Température d'utilisation (min.)	°C		- 40
Température d'utilisation (continue)	°C		+ 105
Absorption d'humidité	%		≤ 2,3
Propriétés électriques			
	Unité	Méthode d'essai	Valeur
Résistance volumique spécifique	Ω * cm	IEC 60093	10 ¹⁵
Résistance de surface spécifique	Ω	IEC 60093	10 ¹³
Rigidité diélectrique	KV/mm	IEC 60243	50
Conformité avec les produits alimentaires			
FDA	-		
EU	-		

Nos collaborateurs sont à votre disposition pour toutes vos questions.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos qualités de matériaux sur Internet, à l'adresse www.wefapress.com/fr/materiaux.

Les indications fournies correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les informations figurant dans les fiches techniques ne constituent ni un accord ni une garantie de caractéristiques spécifiques. Il appartient à l'utilisateur de déterminer lui-même si le matériau convient ou non pour une application concrète. Sous réserve de modification des données indiquées.

Les matériaux marqués "Food Secure Product" (FSP) sont conformes aux dispositions des règlements (UE) n°10/2011 et n°1935/2004.